

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ООО "СТРОЙСЕРВИС"**

Профиль готовой продукции: террасная и палубная доска, доска пола, вагонка штиль, планкен
порода: ЛИСТВЕННИЦА

1. Качественные показатели

- 1.1. Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
- 1.2. Влажность изделий: должна быть не более 14%
- 1.3. Лицевой является поверхность, видимая при эксплуатации.
- 1.4. В зависимости от качества древесины изделия подразделяются на категории качества: ЭКСТРА, Прима, АВ, ВС, ЭКОНОМ.
- 1.5. Поверхность строганная с четырех сторон.

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	категории качества				
	ЭКСТРА	Прима	АВ	ВС	ЭКОНОМ
1. Сучки здоровые сросшиеся, в том числе с трещинами	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 1мм диаметром до 15мм в количестве 1-2шт на изделии (1 шт. длина п/м 2м, 2 шт. длина п/м 3м, 4м). Допускается наличие на изделии двух сучков диаметрами до 1/5 ширины изделия. На оборотной стороне – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 2мм. На оборотной стороне – не ограничиваются.	допускаются с трещинами и сколами	допускаются
2. Сучки частично сросшиеся, в том числе с трещинами	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 1мм диаметром до 1/5 ширины изделия 1 шт на изделии. На оборотной стороне – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются	допускаются	допускаются
3. Здоровые сросшиеся тёмные сучки (засмоленные)	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются игольчатые, диаметром до 5мм не более 1 шт на изделии. На оборотной стороне – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются	допускаются	допускаются
4. Несросшиеся сучки	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются игольчатые, диаметром до 5мм не более 1 шт на изделии. На оборотной стороне – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются	допускаются	допускаются
5. Выпавшие сучки	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	Допускаются
6. Трещины	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, глубиной до 4мм, суммарной длиной не более 1/5 длины изделия; в том числе торцевые шириной до 1мм, глубиной залегания не более 1/3 толщины изделия. На оборотной стороне – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 1/3 длины изделия, том числе торцевые шириной до 1мм, глубиной залегания не более 20 мм.. На оборотной стороне – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	Несквозные – допускаются без ограничений, сквозные – не допускаются.	Допускаются лобье, не приводящие изделие к разлому.
7. Синевя	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничивается	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничивается	На лицевой стороне допускается не более 25% площади изделия, на оборотной – не ограничивается	На лицевой стороне допускается не более 50% площади изделия, на оборотной – не ограничивается	Допускается

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	категории качества				
	ЭКСТРА	Прима	АВ	ВС	ЭКОНОМ
8. Сердцевина	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничивается	На лицевой стороне не допускается в доске для пола, на оборотной – не ограничивается	На лицевой стороне не допускается в доске для пола, на оборотной – не ограничивается	допускается	Допускается
9. Смоляные карманы и прорость	На лицевой стороне допускаются размерами до 2х15мм не более 1шт на изделие (один из двух пороков). На оборотной стороне – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются размерами до 3х50мм не более 1шт на 1м пог (один из двух пороков). На оборотной стороне – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются размерами до 5х70мм не более 1шт на 1м пог (один из двух пороков). На оборотной стороне – не ограничиваются	Смоляные карманы – допускаются. Прорость на лицевой стороне допускается размером до 8х70мм не более 2шт на изделии, на оборотной стороне – не ограничиваются.	Допускаются
10. Червоточины	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – допускаются несквозные.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – допускаются несквозные.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – допускаются несквозные.	На лицевой стороне допускаются поверхностные глубиной до 5мм, диаметром отверстия до 5мм не более 2 шт на изделии, на оборотной – допускаются несквозные.	На лицевой стороне допускаются поверхностные глубиной до 5мм, диаметром отверстия до 5мм не более 2 шт на изделии, на оборотной – допускаются несквозные.
11. Гнили	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничиваются..	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничиваются..	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне – мягкая не допускается, на оборотной – не ограничиваются.
12. Непрострог по пласти	Не допускается. На оборотной стороне – не ограничиваются	Не допускается. На оборотной стороне – не ограничиваются	Не допускается. На оборотной стороне – не ограничиваются	Допускается общей площадью до 10% площади поверхности изделия. На оборотной стороне – не ограничивается	Допускается
13. Механические повреждения	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются размерами до 5х3мм и глубиной до 1мм не более 1шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются размерами до 10х5мм и глубиной до 3мм не более 1шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются размерами до 20х10мм и глубиной до 3мм не более 1шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются размерами до 20х10мм и глубиной до 5мм не более 1шт на 1м пог. На оборотной стороне – не ограничиваются

Примечания:

- изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности;
- пороки древесины в готовом изделии, невидимые визуально после их сборки в щит, допускаются.

2. Номенклатура продукции, предельные отклонения от размеров

2.1. Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам;

2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать:

2.2.1. Для досок пола:

- по толщине: + 0,1мм;
- по ширине: + 0,5мм.

2.2.1. Для террасных, палубных досок, вагонки:

- по толщине: + 0,5мм;
- по ширине: + 1,0мм.

2.3. Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

2.4. Длины изделий:

- изделия категорий ЭКСТРА, Прима, АВ, С и ЭКОНОМ - 2,0 м.; 3,0 м; 3,5 м; 4,0 м.
- изделия категорий ЭКОНОМ - 1,0м. - 4,0 м.

Дополнительные длины - по согласованию

Генеральный директор ООО "Стройсервис"

Н. Леще –ещенко Н.Н.